



Карбон («Carbon» LLC)

www.carbon-black.ru

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД П 245**

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ

Наименование показателей	Методы испытаний	Нормы по согласованной спецификации
Удельная внешняя поверхность, м ² /г	ГОСТ 25699.2	109 ± 4
Йодное число, г/кг	ГОСТ 25699.3	121 ± 6
Удельная адсорбционная поверхность, м ² /г	ГОСТ 25699.4	119 ± 5
Адсорбция дибутил-фталата, см ³ /100 г	ГОСТ 25699.5	103 ± 5
pH водной суспензии	ГОСТ 25699.6	6 - 8 (6,5 - 8,5)
Массовая доля потерь при 105 ⁰ C, %, не более	ГОСТ 25699.7	0,9
Зольность, %, не более	ГОСТ 25699.8	0,45
Массовая доля остатка, %, после просева через сито		
с сеткой 0,045	ГОСТ 25699.10	0,08
с сеткой 0,5		0,001
Массовая доля пыли в гранулированном углероде, %, не более	ГОСТ 7885	6
Насыпная плотность гранулированного углерода, кг/м ³ , не менее	ГОСТ 25699.14	330 (310)
Светопропускание толуольного экстракта, %, не менее	ГОСТ 25699.15	90

Упаковка: Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто

Применение: Применяется как сырье для резинотехнической промышленности и производства шин